

Bona Classic

Technický list

Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.

- Jemné zabarvení
- Elastické vlastnosti
- Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
- Nežloutne
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data

Typ laku	vodní - 1-složková akrylátová disperze
Obsah sušiny:	cca 35%
VOC:	max 30g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba.
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkost vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt; EN 13501-1: Reakce na oheň

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít brusku Bona Flexisand s unašečem Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.
Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

Návod k aplikaci

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Classic
- 1x Bona vrchní vodní lak
Lehké mezibroušení P150
- 1x Bona vrchní vodní lak

Důležité: Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

VYHOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Classic

Technický list

Povrchová
úprava



Aplikace

1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se nahromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům.
2. Nechte zaschnout, poté aplikujte 2-3 vrstvy vodního vrchního laku Bona dle požadavků na odolnost proti opotřebením.

VAROVÁNÍ: Vzhledem k elasticitě laku Bona Classic nevhodný pro mezibroušení. Před mezibroušením aplikujte jednu vrstvu vrchního laku k redukci efektu zvednutí vláken dřeva.

Údržba

Bona Classic by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]