

# Bona Sportive Finish

## Technický list

Bona Sportive Finish je 2-složkový vysoce zátěžový lak speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ve sportovních halách. Vyhovuje Evropským normám pro sportovní povrchy v interiéru (EN 14904:2006) a poskytuje bezpečné povrchy pro optimální sportovní provoz. Navíc je doporučen Mezinárodní basketbalovou federací FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni. Bona Sportive Finish má vynikající rozliv a snadno se s ním pracuje na velkoplošných podlahách. Používá speciálně navržený 2-složkový vytvrzovací systém k poskytování obzvláště vysokého rozpětí bezpečnosti a zajištění dobrých výsledků.

### Vlastnosti:

- Vysoká odolnost proti opotřebením, oděru a stopám po podrážkách bot
- Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Vhodný pro přelakování hotových parket
- Vyhovuje EN 14904:2006 (Evropská norma pro vnitřní sportovní povrchy)
- Splňuje předpisy normy DIN 18032-2 – na protikluzné vlastnosti (Německá norma pro sportovní povrchy v interiéru)
- Klasifikovaný na EC 1R na velmi nízké emise
- Bez obsahu NMP a NEP

### Technická data

Typ produktu	2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 80g/litr (včetně tužidla)
Odolnost proti opotřebením:	cca. 5 mg/100 otáček (SIS 923509)
Stupeň lesku (při 60°):	lesk cca. 90%, mat cca. 20%
Poměr tužení (% obj.):	1 díl tužidla Sportive Hardener na 50 dílů Bona Sportive Finish (2%)
Doba zpracování:	5 hod. při 20°C (kratší při vyšší teplotě)
Doba schnutí:	povrch k mezibroušení / přelakování po 2,5–3 hod lehký provoz: 72 hodin*, úplné vytvrzení: 7 dnů*
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu nátěru
Čištění náradí:	zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody suchý materiál lze odstranit acetonem
Bezpečnost:	neklasifikován
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	2 x 10,4 litrů včetně tužidla (24 krabic na paletě)

\*Při normálních klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. (relativní vlhkosti vzduchu).

Po celou dobu použití zajistěte dobrou ventilaci.

### Příprava

Před aplikací vrchního laku Bona Sportive Finish musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona Sportive Primer. Podlaha musí být připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána.

Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Sportive Finish

## Technický list

Povrchová  
úprava



Příprava dřeva lakovaných podlah

Bona Sportive Finish může být použit i pro přelakování dřeva lakovaných podlah. Před aplikací je však třeba zkontrolovat přilnavost! Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Před aplikací je třeba podlahu ošetřit Systémem Bona Prep.

Více informací naleznete na našich stránkách [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

### Aplikace

#### Neošetřené dřevo:

1x Bona Sportive Primer  
1x Bona Sportive Finish  
Lehké mezibroušení P150  
1-2x Bona Sportive Paint  
1-2x Bona Sportive Finish

#### Dřevo lakované podlahy:

1x Bona Prep System  
1-2x Bona Sportive Paint  
1-2x Bona Sportive Finish

#### Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
  - Změkčovačla elastických lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásy nízkou lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.
1. K laku Bona Sportive Finish přidejte 2% tužidla Sportive Hardener a roztok okamžitě důkladně promíchejte (protřepete) po dobu 1 min. Roztok Bona Sportive Finish / tužidlo by měl být použit ihned nebo do 5 hod. od natužení.
  2. Válečkem Bona Roller aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho hromadění. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům z nahromadění laku.
  3. Lak nechte před aplikacemi dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout. Nechte každou vrstvu schnout o trochu déle než je uvedeno. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení mřížkou P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vyluxujte.

**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva základního nebo vrchního laku vysychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by se vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Vyhněte se také čištění mokřím mopem.

### Údržba

Pro údržbu podlahy používejte Bona Sportive Cleaner (časté použití) a Bona Sportive Cleaner Plus (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení podlahy až na holé dřevo, měla by se podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona Sportive Finish. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi každými 1 – 3 roky.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz) v sekci údržba.

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 11/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>